Mode d'emploi

Bre-Gel BG1

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit.

1. Domaine d'application
Bre-Gel BG1 est un gel de duplication réversible destiné à la confection des duplicata en prothèse adjointe métallique. La qualité constante de Bre-Gel BG1 en autorise de multiples réutilisations. Des qualités de fluage remarquables et une solidification régulière liée à une haute résistance garantissent une reproduction fidèle des attachements et interlocks. L'allongement à la rupture supérieur à 30% assure une reproduction précise des contre-dépouilles profondes.

2. Mise en oeuvre
2.1.1 Fonte dans un bain-marie
Couper Bre-Gel BG1 en petits morceaux et faire fondre dans un récipient plongé dans un bain d'eau chauffé (par exemple sur une plaque chauffante). Toujours malaxer le matériau pendant qu'il fond. Ne pas dépasser une température de chauffe de 93° C.
Ne pas faire bouillir Bre-Gel BG1 exagérément (c'est-à-dire à gros bouillons à partir de 95° C). Vous prolongerez considérablement la durée de vie de Bre-Gel BG1 en le chauffant sans excès.
2.1.2 Fonte dans un appareil de duplication automatique
Broyer grossièrement Bre-Gel BG1 et verser dans l'appareil. Régler la température de l'appareil à 90° C. La température de travail idéale se situe entre 40 et 45° C. Veuillez respecter les consignes d'utilisation de l'appareil. Après avoir chauffé et refroidi le gel à la température de travail, Bre-Gel BG1 est prêt à l'emploi.
2.1.3 Fonte au micro onde
Couper Bre-Gel BG1 en petits morceaux et verser dans un bol en verre ou en plastique. Introduire le bol dans le four à micro ondes et faire fondre 2 minutes à une puissance de 900 Watt. Retirer ensuite le bol. Malaxer Bre-Gel BG1 et faire fondre à nouveau pendant 1 minute à une puissance de 600 Watt. Dès que le gel commence à bouillonner, stopper le four et retirer le gel.
Ne pas faire bouillir Bre-Gel BG1 exagérément (c'est-à-dire à gros bouillons à partir de 95° C). Vous prolongerez considérablement la durée de vie de Bre-Gel BG1 en le chauffant sans excès.

2.2 Duplication
La température de travail idéale se situe entre 40 et 45° C. Lorsque le matériau refroidit, malaxer souvent Bre-Gel BG1 afin d'éviter l'apparition de grumeaux. Le temps de gélification est de 40 minutes env. à l'air. Passé ce délai, démouler le maître-modèle et couler le duplicata avec Brevest Exakta M N° de cde 570 0XM2 0. Démouler le modèle en revêtement.

3. Réutilisation et élimination
Laver le duplicata à l'eau froide du robinet. Lorsque vous réutilisez le gel, veillez à qu'il soit propre avant de le faire chauffer à nouveau. Si Bre-Gel BG1 perd de son élasticité, se décolore ou change de consistance, il faut jeter le matériau avec les ordures ménagères.

4. Divers
Les indications contenues dans ce mode d'emploi sont constamment révisées en fonction des dernières connaissances et expériences acquises. Nous vous conseillons donc de relire le mode d'emploi avant d'utiliser un nouveau produit.
Ce mode d'emploi concerne Bre-Gel BG1 N° de cde 540 0103 6.

bredent
Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · Tel. (+49) 0 73 09 / 8 72-4 42 · Fax (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44
www.bredent.com · e-mail info@bredent.com

édition: 05.05.03/0F